

Technisches Merkblatt

SILCOSAN GRUNDFESTIGER L FARBLOS

Lösungsmittelhaltige Grundierung für außen. Verfestigt und hydrophobiert sandende und mehrende Untergründe. Das Material ist alkalifest und hoch diffusionsfähig.

Art.-Nr. 196-0021

Dichte Spez. Gewicht:	Ca. 0,80 g/cm ³ .
Bindemittel- Basis:	Acryl-Polymerisatharzlösung mit Zusatz eines Silan/Siloxan-Gemisches.
Farbton:	Farblos.
Glanzgrad:	Matt.
Struktur:	-
Packungsgrößen:	10 l.
Lagerung:	Kühl, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten. Direkte Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 30°C vermeiden.
Verarbeitung:	Streichen. Gut in den Untergrund einreiben. Nur Bürsten mit Naturborsten verwenden. Spritzen. (Spritzdaten - siehe RELIUS Spritztabelle). (Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.)
Verarbeitungs- temperatur:	Nicht unter + 1°C verarbeiten (Luft- und Objekttemperatur).
Verbrauch (pro Anstrich):	Glatter, normal saugender Putz 170 ml/m ² . Bei gröberen, saugenden, sandenden Putzen kann der Verbrauch auf das Doppelte steigen. Richtwert, für den keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.
Trockenzeiten (20 °C/65% rel. Luftfeuchtigkeit):	Überstreichbar nach ca. 24 Stunden.
Abtönung:	-
Verdünnung:	Bis zu 30 % mit Lackverdünnung V 100.
Werkzeugreinigung:	Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz.
Gefahrenkennzeichnung:	Siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt.

Untergrund und Anstrichaufbau:

Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen (siehe VOB, Teil C, DIN 18363, insbesondere 3.1.1). Des Weiteren bitte auch die gültigen technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz (=BFS), 60327 Frankfurt, berücksichtigen.

Untergründe:

Mineralische Putze (PG I, II, III und IV), Beton, Faserzementplatten, Kalksandstein, Hartbranntstein-Mauerwerk, Dispersionsanstrich, Kunstharzputze.

Vorbehandlung:

Die Vorbehandlung der verschiedenen tragfähigen Untergründe (außen und innen) können Sie aus den technischen Merkblättern der Produkte sehen, mit denen der Anstrich bzw. die Beschichtung durchgeführt wird.

Grundierung:

Sandende und mehrende Untergründe mit RELIUS Silcosan Grundfestiger L farblos verfestigen. Die Grundierung darf keinen sichtbaren Film ergeben.

Deckanstrich bzw. -beschichtung:

Mit den bewährten RELIUS Produkten Silcosan Fassadenfarbe, Silcosan Putze etc.

Hinweise:

Nicht über Wärmedämm-Verbundsysteme mit Polystyrol Dämmplatten einsetzen. Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Während und nach der Verarbeitung in Innenräumen für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Spritzverarbeitung beachten: Aerosole (Spritznebel) nicht einatmen. Übliche Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.

Produktcode: M-GF03.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.
TM-Nr.: 196-0021; 05/00 Mai/Ku