

## Technisches Merkblatt

# SILCOSAN GRUNDFESTIGER LF FARBLOS

Umweltfreundliches, lösungsmittelfreies, geruchsarmes Grundiermittel für außen und innen. RELIUS Silcosan Grundfestiger LF ist leicht zu verarbeiten, schnell trocknend und alkalibeständig. Besitzt eine gute Eindringtiefe und Untergrundverfestigung.

Art.-Nr. 196-0020

<b>Dichte Spez. Gewicht:</b>	Ca. 1,01 g/ cm <sup>3</sup> .
<b>Bindemittel- Basis:</b>	Acryl-Polymerisatharztlösung mit Zusatz einer Siloxan-Emulsion.
<b>Farbton:</b>	Milchig, trocknet farblos auf.
<b>Glanzgrad:</b>	Matt.
<b>Struktur:</b>	-
<b>Packungsgrößen:</b>	10 l.
<b>Lagerung:</b>	Kühl, jedoch frostfrei. Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
<b>Verarbeitung:</b>	Streichen. Spritzen.  (Spritzdaten - siehe RELIUS Spritztabelle).  (Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.)
<b>Verarbeitungs- temperatur:</b>	Nicht unter + 5°C verarbeiten (Luft- und Objekttemperatur).
<b>Verbrauch (pro Anstrich):</b>	Glatter, normal saugender Putz 170 ml/m <sup>2</sup> . Bei größeren, saugenden, sandenden Putzen kann der Verbrauch erheblich steigen. Exakte Verbrauchsmengen durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.  Richtwert, für den keine Verbindlichkeit übernommen werden kann, da jede Oberfläche andere Eigenschaften aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Für die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.
<b>Trockenzeiten (20 °C/65% rel. Luftfeuchtigkeit):</b>	Überstreichbar nach ca. 4-5 Stunden.
<b>Abtönung:</b>	-
<b>Verdünnung:</b>	Bis zu 30 % mit Wasser.
<b>Werkzeugreinigung:</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Gefahrenkennzeichnung:</b>	Siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt.

**Untergrund und Anstrichaufbau:**

Untergrund auf Eignung als Anstrichträger prüfen (siehe VOB, Teil C, DIN 18363, insbesondere 3.1.1). Des Weiteren bitte auch die gültigen technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz (=BFS), 60327 Frankfurt, berücksichtigen.

**Untergründe:**

Mineralische Putze (PG I, II, III und IV), Beton, Dispersionsfarbenanstriche, Kunstharzputze (siehe technisches Merkblatt des jeweiligen Anstrichstoffes).

**Vorbehandlung:**

Die Vorbehandlung der verschiedenen tragfähigen Untergründe (außen und innen) können Sie aus den technischen Merkblättern der Produkte entnehmen, mit denen der Anstrich bzw. die Beschichtung durchgeführt wird.

**Grundierung:**

1-2 x RELIUS Silcosan Grundfestiger LF je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit Wasser verdünnt.

**Deckanstrich:**

Mit der bewährten RELIUS Silcosan Fassadenfarbe.

**Hinweise:**

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Während und nach der Verarbeitung in Innenräumen für ausreichende Belüftung sorgen. Bei Spritzverarbeitung beachten: Aerosole (Spritznebel) nicht einatmen. Übliche Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.

Produktcode: M-GF01.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.  
TM-Nr.: 196-0020; 05/00 Mai/Ku